ONE STEP PREMIUM

ОДНОКРОКОВА ПОЛІРУВАЛЬНА ПАСТА

ONE STEP Premium

Ступінь шліфування: ■■■■■■■□□□
Ступінь блиску: ■■■■■■■■■□

вага	номер артикула
250 г	12895
1 кг	12736
4,5 кг	12737
100 г x 12 (DISPLAY)	12896

- **O**NE STEP PREMIUM – однокрокова полірувальна паста преміум класу без силікону та воску.
- Особливо добре працює з ексцентриковими (Dual Action) шліфувальними машинами.
- Завдяки спеціальній комбінації різної твердості зерен та оксидів алюмінію найвищої якості, забезпечує чудовий ефект при однокроковому процесі полірування.
- Застосовується на свіжонанесених та старих лаках, відмінно справляється з жорсткими, керамічними та стійкими до подряпин SR-лаками.
- Швидко усуває дефекти після шліфування наждачним папером P1500, подряпини та інші експлуатаційні пошкодження.
- Ефективно працює з усіма видами полірувальників (поролон, овчина/хутро).
- Інноваційні абразивні мінерали останнього покоління гарантують досягнення максимально високого глянцю без надмірного нагрівання поверхні.
- Паста не засихає та зберігає стабільність навіть при високих температурах навколишнього середовища.
- Не в'їдається в гумові елементи та незабарвлений пластик. Залишки пасти легко видаляються теплою водою або очищувачем BRAYT Final Cleaning (універсальне очищення).

Густина: 1,04 г/см^3
Колір: білий

ПОЛІРУВАННЯ:

- ручна обробка, машинна обробка (ротаційна шліфувальна машина, ексцентрикова шліфувальна машина)

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ:

- поролоновий жорсткий жовтий (для початкового етапу)
- овчина жовта тип D (для початкового етапу)
- біла овчина тип «ММ» (для початкового етапу)
- м'який поролоновий сірий (для фінішного етапу)
- для видалення шагрені «Джинс»
- для видалення шагрені «Вельвет»

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- У разі твердих стійких до подряпин лаків застосовувати овчину\хутро або жорсткий жовтий поліровальник з поролону.
- Починати полірування слід із мінімальних оборотів, паста має попрацювати.
- При невеликому тиску, як правило, достатньо працювати на оборотах від 1200 до 1600 об./хв.(максимум 2000 об./хв.).
- Полірувати до моменту усунення дефектів, зменшуючи оберти та натиск.
- «Хмарність», що залишилася, дополірувати м'яким сірим полірувальником.
- При необхідності прибрати голограми, що залишилися, полірувальною пастою BRAYT T2 Antihologram & microscratch remover з м'яким сірим полірувальником.