T1 STRONG

ПОЛІРУВАЛЬНА ПАСТА

Ступінь шліфування:	■■■■■■■■□□
Ступінь блиску:	■■■■■■■■□□

вага	номер артикула
250 г	10090
1 кг	10091
4,5 кг	10103
100 г x 12 (DISPLAY)	10330

- **T1 STRONG** – високоабразивна полірувальна паста без силікону та воску.
- Максимально високий рівень глянцю серед високоабразивних паст BRAYT.
- Застосовується на початковому етапі для полірування свіжонанесених та старих лаків, а також стійких до подряпин SR-лаків.
- Працює як із ротаційними, так і з ексцентриковими полірувальними машинами.
- Швидко усуває дефекти після шліфування наждачним папером P1500, подряпини та інші експлуатаційні ушкодження.
- Ефективно працює з усіма видами полірувальників (поролон, овчина\хутро).
- Містить високорізальні абразивні мінерали останнього покоління, що гарантують досягнення високого глянцю без надмірного нагрівання поверхні.
- Паста не засихає та зберігає стабільність навіть при високих температурах навколишнього середовища.
- Не в'їдається в гумові елементи та прозорий пластик. Залишки пасти легко видаляються теплою водою або очисником BRAYT Final Cleaning (універсальне очищення).
- Полірувальна паста не містить шкідливих для здоров'я сполук і відрізняється приємним запахом.

Густина: 1,23 г/см3
Колір: білий

ПОЛІРУВАННЯ:

- Ручна обробка, машинна обробка (ротаційна шліфувальна машина, ексцентрикова шліфувальна машина).

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ:

- поролоновий жорсткий жовтий (для початкового етапу)
- овчина жовта тип D (для початкового етапу)
- біла овчина тип «ММ» (для початкового етапу)
- для видалення шагрені «Джинс»
- для видалення шагрені «Вельвет»

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- На початковому етапі краще полірувати за допомогою полірувальників з овчини\хутра або жорсткого поролону.
- Починати полірування слід із мінімальних оборотів, паста має попрацювати.
- При невеликому натиску поступово збільшити оберти до максимум 2000 об./хв.
- В більшості випадків досить працювати на оборотах від 1200 до 1600 об./хв.
- Полірувати до моменту усунення дефектів, зменшуючи оберти та натиск.
- Голограми видалити антиголограмною пастою BRAYT T2 Antihologram & microscratch remover з м'яким сірим полірувальником.
- Як варіант між пастами T1 Strong і T2 Antihologram, для видалення середніх і малих рисок, можна використовувати пасту One Step.
  Варіант А: T1Strong (з жорстким полір.) – One Step (з жорстким полір.) – T2 Antihologram (з м'яким полір.)
  Варіант Б: T1Strong (з жорстким полір.) – One Step (з м'яким полір.) – T2 Antihologram (з м'яким полір.)